

ยิปซัม
ตราช้าง

EasyPlas120

ปูนอิซีพลาส120 ตราช้าง (ฉาบรอยต่อ)



ฉาบลื่น ฉาบเรียบ งานคุณภาพ เพื่อช่างมืออาชีพ

ปูนฉาบรอยต่อ

อิซีพลาส 120 ตราช้าง

สำหรับงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ฉาบรอยปิดสกรู ฉาบเก็บงานครั้งสุดท้าย และฉาบตกแต่งผิวหน้ายิปซัม



- ผสมง่าย เนื้อปูนเข้ากับน้ำได้ดี
- ฉาบลื่น คล่องมือ
- เนื้อปูนนุ่ม เบาลงในการฉาบ
- ไม่แตกร้าว แรงยืดเกาะสูง
- ชัดง่าย

ระยะเวลาใช้งานหลังผสม	90 นาที
สัดส่วนการผสม	ปูนฉาบ 2 ส่วน ต่อ น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
พื้นที่การใช้งาน	มากกว่า 70 ม ² /25 กก. หรือ 350 กรัม/ม ² (ฉาบ 3 ครั้ง)
ขนาดบรรจุ	25 กก./ถุง
ระยะเวลาเก็บรักษา	6 เดือน

ข้อควรระวัง

1. ใช้น้ำ เครื่องมือและภาชนะที่สะอาดในการผสมเท่านั้น
2. ไม่ควรกวนนานเกินไป เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
3. ไม่ควรผสมร่วมกับส่วนผสมที่เหลือ เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
4. บริเวณที่ฉาบควรแห้ง สะอาดและปราศจากฝุ่น
5. ควรล้างภาชนะให้สะอาด ก่อนการผสมครั้งต่อไป

วิธีการฉาบรอยต่อแผ่นขอบลาด 4 ขั้นตอน

1. ฉาบปูนอิซีพลาส 120 ตราช้าง รอยฉาบกว้าง 15 ซม. หนา 2-3 มม. ปิดทับด้วยผ้าเทปและฉาบทับอีกครั้ง ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว
2. ฉาบปูนอิซีพลาส 120 ตราช้าง รอยฉาบกว้าง 20 ซม. หนา 2-3 มม. ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว
3. ฉาบปูนอิซีพลาส 120 ตราช้าง รอยฉาบกว้าง 30 ซม. หนา 2-3 มม. ฉาบให้เรียบเสมอกัน ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว
4. เมื่อแห้งและแข็งตัวแล้ว ใช้กระดาษทรายขัดแต่ง

อัตราส่วนผสม



ปูน 2 ส่วน ต่อ
น้ำสะอาด 1 ส่วน
โดยน้ำหนัก

วิธีการผสม



1. โรยปูนลงในน้ำตามอัตราส่วน 2:1 โดยกะปริมาณพอเหมาะกับการฉาบในเวลา 90 นาที




2 นาที

2. ทิ้งไว้ 2 นาที




3. เมื่อส่วนผสมชื้นน้ำแล้ว กวนให้เข้ากัน จนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด

การใช้งาน



ควรใช้ให้หมดหลังผสมน้ำ ภายใน 90 นาที (Working Time)

การเก็บรักษา



ปิดถุงให้สนิท เก็บในที่แห้ง ห้ามโดนน้ำ หรือ ละอองฝน ควรให้ถุงปูนอยู่สูงกว่าระดับพื้น



บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคันทัน ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ตันแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



www.siamgypsum.com



Facebook: GypsumTraChangTH



YouTube: ยิปซัมตราช้าง



D007
01/67

SCG Contact Center
02 586 2222