

ยิปซัม
ตราช้าง

EasyBond

ปูนฉาบผนัง ยิปซัม
ตราช้าง





อิฐบอนด์ ทรายช่าง

เป็นปูนขาวยิปซัมติดผนังชนิดพิเศษ ใช้ร่วมกับระบบ ปิดผิวผนัง สำหรับยึดแผ่นยิปซัมเข้ากับผนังก่ออิฐ ผนังฉาบปูนหรือผนังคอนกรีต โดยเนื้อปูนมีประสิทธิภาพ ในการยึดเกาะสูง แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้มาก และสะดวกในการใช้งาน เนื่องด้วยเนื้อปูนผสมด้วยความชื้นพอเหมาะ ติดตั้งได้รวดเร็ว แนะนำติดตั้งร่วมกับ ระบบปิดผิวผนังอิฐยิปซัม ทรายช่าง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียด

- อัตราส่วนผสม : ปูนฉาบ 2 ส่วนต่อน้ำสะอาด 1 ส่วนโดยน้ำหนัก
- ระยะเวลาการใช้งานหลังผสม : 60 นาที
- ขนาดบรรจุ : 25 กิโลกรัมต่อบรรุง
- ระยะเวลาการเก็บรักษา : 6 เดือน

ข้อควรระวัง

1. ใช้น้ำ เครื่องมือและภาชนะที่สะอาดในการผสมเท่านั้น
2. ไม่ควรกวนนานเกินไป เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
3. ไม่ควรผสมร่วมกับส่วนผสมที่เหลือ เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
4. บริเวณที่จะติดปูนขาวต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน
5. ควรล้างภาชนะให้สะอาดก่อนการผสมครั้งต่อไป

อัตราส่วนผสม



ปูน 2 ส่วน ต่อ น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก

วิธีการผสม



1. โรยปูนลงในน้ำตามอัตราส่วน 2:1 โดยกะปริมาณพอเหมาะกับการจอบ ในเวลา 60 นาที




2. ทิ้งไว้ 2 นาที



3. เมื่อส่วนผสมชื้นน้ำแล้ว กวนให้เข้ากันจนส่วนผสม ไม่เป็นเม็ด

การใช้งาน



ควรใช้ให้หมดหลังผสมน้ำ ภายใน 60 นาที (Working Time)

การเก็บรักษา




ปิดถุงให้สนิทเก็บในที่แห้ง ห้ามโดนน้ำหรือละอองฝน ควรให้ถุงปูนอยู่สูงกว่าระดับพื้น

ขั้นตอนการทำงาน




ขั้นที่ 1
การกำหนดแนวผิวผนัง เชื่อกะดပ်ผิวผนังและกำหนดแนวผนังอิฐยิปซัมที่พื้นด้วยเลเซอร์วัดระดับ



ขั้นที่ 2
การเตรียมพื้นผิวผนัง ทำความสะอาดพื้นผิว หากพื้นผิวแห้งมากให้พรมน้ำก่อนป้ายปูน




ขั้นที่ 3
การผสมปูนอิฐบอนด์ ทรายช่าง โรยผงปูนลงในน้ำสะอาดและผสมด้วยส่วน หรือเครื่องผสมแบบมือจนได้ปูนที่เป็นเนื้อเดียวกัน



ขั้นที่ 4
การป้ายและปาดปูนโดยป้ายก่อนปูนอิฐบอนด์ ทรายช่าง ลงบนผนัง กรณีระบบโซลิตให้ใช้ที่กรวยปาดปูนใบแบนทั่ว



ขั้นที่ 5
การปิดผิวผนัง ติดตั้งแผ่นผนัง แล้วปรับผิวหน้าแผ่นให้ได้ระดับตามแนวที่กำหนดไว้



ขั้นที่ 6
การฉาบปิดรอยต่อแผ่นผนัง ด้วยเทปผ้ายิปซัม และปูนอิฐยิปซัม 120 ทรายช่าง หรือปูนอิฐยิปซัม ทรายช่าง



ยิปซัม ทรายช่าง



www.siamgypsum.com



Facebook: GypsumTriChangTH



YouTube: ยิปซัมทรายช่าง



P074 03/65
SCG Contact Center 02 586 2222

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาราคกคันท์ ซีน 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2