

ยิปซัม  
ตราช้าง

EasySkim

ปูนฉาบผิว สกิม ตราช้าง (ฉาบบาง)

ฉาบบาง



ปูน

# อิฐสีส้ม ตราช้าง



**ปูนอิฐสีส้ม ตราช้าง (ฉาบขาว)** เป็นปูนฉาบตกแต่งชนิดแห้งตัวที่พัฒนาสูตรขึ้นมา โดยเฉพาะสำหรับงานตกแต่งภายใน บนผิวหน้าปูน ฝ้าเพดาน หรือแม้กระทั่งการตกแต่งพื้นท้อคอนกรีต ด้วยสูตรพิเศษเฉพาะซึ่งประกอบด้วยยิปซัม กับสารผสมพิเศษอื่นๆ ซึ่งทำให้ปูนอิฐสีส้ม ตราช้าง มีคุณสมบัติง่ายต่อการผสมเข้ากับน้ำ และด้วยเนื้อปูนที่ละเอียด นุ่ม ทำให้ใช้งานง่าย และให้พื้นผิวที่เรียบเนียน ปราศจากรอยแตกร้าว

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

อัตราส่วนผสม (ปูน : น้ำ)	2 : 1 โดยน้ำหนัก
ความหนาในการฉาบ	2 - 5 มม.
ระยะเวลาใช้งานหลังผสม (Working time)	80 นาที
ระยะเวลาที่ปูนแข็งตัว (Setting time)	120 นาที
ขนาดบรรจุ ต่อถุง	25 กิโลกรัม
ระยะเวลาการเก็บรักษา	3 เดือน (นับจากวันผลิต)

## ขั้นตอนการใช้งาน



**1 การผสม**  
โรยเนื้อปูนลงในน้ำสะอาด อัตราส่วน ปูน 2 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน ทิ้งให้เนื้อปูนดูดซับน้ำสักครู่ จากนั้นผสมให้เข้ากันเนื้อเดียวกันด้วยสว่าน หรือเครื่องผสมแบบมือ จนได้เนื้อปูนที่มีลักษณะเป็นครีม



**2 การฉาบรอยต่อ**  
ทำการฉาบรอยต่อโดยใช้ปูนฉาบตกแต่งอิฐสีส้ม และพาดแป จากนั้นทิ้งไว้ให้ปูนแห้งต่อ



**3 การฉาบปูนลงบนพื้นผิว**  
ฉาบปูนลงบนพื้นผิว โดยให้ชั้นแรกหนาประมาณ 2 มม. หรือหากต้องการความหนา 5 มม. ให้ลองเพิ่มอีกชั้นหลังจากปูนเริ่มหมาด



**4 การปรับระดับ**  
เมื่อปูนเริ่มแข็งตัวที่ผิวหน้า คุณจะสามารถตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ โดยใช้เกรียงที่แห้ง หรือมีปีกเล็กน้อย ปรับจนได้พื้นผิวที่เรียบตามต้องการ



**5 การขัดผิวครั้งที่ 1**  
ทำตามขั้นตอนที่ 4 อีกครั้ง แต่ขั้นตอนนี้ต้องใช้เกรียงที่เปียกน้ำเล็กน้อย ขัดบนพื้นผิวเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้คุณจะได้พื้นผิวที่ด้าน



**6 การขัดผิวครั้งที่ 2**  
ทำตามขั้นตอนที่ 5 อีกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้แล้วคุณจะได้พื้นผิวที่เนียน นุ่ม สวยงาม

### ข้อแนะนำสำหรับการทาสี

การตกแต่งพื้นผิวโดยการทาสี สามารถทำได้เมื่อพื้นผิวปูนฉาบ ทั่วหมดแห้งสนิท ไม่มีความชื้น คราบไขมัน และการรื้อขังของผ่านผนังออกมา  
กรณีที่เป็นสีอะคริลิก ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน 1 เที่ยว แล้วจึงทาสีทับด้วยสีจริง  
กรณีต้องการทาสีทับผนังเดิมที่มีสีเก่าอยู่ ให้ลอกสีเดิมที่ผนังออกให้หมดก่อน แล้วลงน้ำยาเพิ่มแรงยึดเกาะ (PVAC) ก่อนทาสีทับ การใช้งานกรณีพิเศษนอกเหนือจากนี้ ควรทำตามข้อกำหนดของ ผู้ผลิตสี แต่ละรายที่กำหนดไว้

## อัตราส่วนผสม



# 2:1

ปูน 2 ส่วน ต่อ น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก

## วิธีการผสม



1. โรยปูนลงในน้ำตามอัตราส่วน 2:1 โดยกะปริมาณพอเหมาะกับการฉาบในเวลา 80 นาที




2. ทิ้งไว้ 2 นาที



3. เมื่อส่วนผสมขี้น้ำแล้ว ปล่อยให้เข้ากันจนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด

## การใช้งาน



ควรใช้ให้หมดหลังผสมน้ำภายใน 80 นาที (Working Time)

## การเก็บรักษา



ปิดถุงให้แห้งสนิท เก็บในที่แห้ง ห้ามโดนน้ำ หรือ ละอองฝน ควรให้ถุงปูนอยู่สูงกว่าระดับพื้น

## ข้อแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัย

- ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวโดยตรง หากเกิดฝุ่นผงเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาด และควรพบแพทย์หากเกิดการระคายเคือง
- ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวโดยตรงเป็นระยะเวลานาน ควรล้างผิวที่สัมผัสออกด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง
- หากมีฝุ่นเข้าปาก ห้ามกลืนและควรล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากกลืนลงไปโดยอุบัติเหตุ ควรทำการล้างปากด้วยน้ำสะอาด ดื่มน้ำตามมากๆ และควรพบแพทย์โดยทันที
- ทำการผสมในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันการสูดดมฝุ่นผงที่กระจายตัว



# ยิปซัม ตราช้าง



www.siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมตราช้าง



P001  
12/65

SCG Contact Center  
สายยิปซัม  
02 586 2222

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารกคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ตินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group