



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานจับเชิมนูนเสา นูนผนัง และงานจับปุ่ม
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติทั่วไป

- มีสารผสมเพิ่มความชุ่มน้ำ ช่วยลดการแตกร้าว
- มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ไม่แตกร้าวหลุดล่อน
- สามารถใช้ร่วมกับเชิมนสำเร็จรูปได้

คุณสมบัติพิเศษ

- ลดโอกาสการเกิดรอยแตกร้าว
- สามารถจับเชิมนได้ที่มีความหนา 1.0-4.0 ซม
- ปรับแต่งนูนเชิมนได้ง่าย

วิธีการใช้งาน

- ผสมกับน้ำสะอาด 9.5-11.5 ลิตรต่อปูน 1 ถุง
- ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จนได้ความข้นเหลวตามที่ต้องการ (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแนะนำให้ใช้ส่วนผสมไฟฟ้าในการผสม)
- จับเชิมนหรือจับปุ่มด้วยเกรียงตามกรรมวิธีทั่วไป

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ความหนา 1.5 ซม. จับเชิมน 25 ตร.ม

*ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ



THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD
110 Moo 1, Banpa KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand
Tel: 02-586-2222 www.tigerbrandth.com

ปูนสำเร็จรูป

เสือ มอร์ตาร์

สูตรเอ็กซ์เพิร์ท

จับเชิมน

Corner Bead Mortar

เนื้อเหนียว ยึดเกาะแน่น ไม่แตกร้าว



TECHNICAL DATA



Product Identity

Type:	Power
Color:	Grey
Storage:	Keep in dry conditions and avoid moisture and water up to 2 months.
Shelf Life:	up to 2 months.
Packaging:	50 kg/bag



Application Data

Mixing Water (L/Bag):	9.5-11.5
Pot Life (25 °C):	2-3 hrs.
Thickness:	1.0-4.0 cm.
Application:	Plaster on wall corner
Temperature:	25-40 °C
Application Humidity:	min 50%



Test Data

	Standard	Spec.
Wet Property		
pH of mix	pH meter	11
Air Content	ASTM C185	>13%
Water Retention	ASTM C1506	>97%
Time of Setting	ASTM C807	>150 minutes
Dry Property		
Compressive Strength	ASTM C109	
28 days		>10 Mpa
Bonding Strength	TIS 1776-2560	
28 days		>0.5 Mpa
Drying Shrinkage	ASTM C596	
28 days		<0.15%
Plastic Shrinkage (Crack Width)	Modified ASTM C579	
		<0.6 mm.

- แคลคูลูเอชันค่า เสือ มอร์ตาร์ ฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 และให้ยกเลิกใช้แคลคูลูเอชันค่า เสือ มอร์ตาร์ ฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
- แคลคูลูเอชันค่ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อสินค้า ผู้ใช้สินค้า ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้องตรวจสอบว่าแคลคูลูเอชันค่าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) หรือข้อมูลอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG HOME Contact Center 02-586-2222

Material Code
TM-C8-6803

หาซื้อได้ที่ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ

SCG HOME Contact Center: 02-586-2222, E-mail: contact@scg.com, www.tigerbrandth.com

